

DESFORMA MM

1. Descrição

Óleo mineral emulsionado em água, para aplicação em formas de madeira e metal.

2. Vantagens

- Impede a aderência entre concreto e forma;
- Facilita a limpeza e a remoção das formas sem danificar as arestas e superfícies do concreto, permitindo obter um concreto aparente de alta qualidade.



3. Características Técnicas

Densidade: 0,970 a 0,990 g/cm³

Cor: branca amarelada

Aparência: líquido viscoso

PH: 6,0 a 8,0

Composição básica Óleo mineral e aditivos emulsificantes.

4. Utilização

Desforma MM é um desmoldante para formas de madeira, compensados comuns, resinados e metal.

Pode ser aplicado sobre madeira úmida e com antecedência de vários dias. Após a aplicação, proteja da chuva.

5. Instrução de Uso

Preparação da superfície

A superfície da forma de madeira deve estar limpa, isenta de pó ou oleosidade, e preparada conforme NBR 7200 (ABNT).

Preparação do produto

Dilua o produto em água, na proporção adequada, dependendo do estado das formas.

Forma de Madeira

Mínimo - 1:5 de água, em formas virgens (para maior durabilidade);

Máximo - 1:10 de água, em formas mais usadas.

Forma de Metal

Mínimo - 1:6 de água, em formas virgens (para maior durabilidade);

Máximo. - 1:3 de água, em formas mais usadas.

Aplicação do produto

Aplique Desforma MM na forma de madeira, com rolo, broxa ou trincha, no mínimo 1 hora antes da concretagem. Faça a homogeneização antes do uso.

Recomendações

Mantenha as embalagens fechadas longe do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Não reutilize as embalagens.

Mantenha o ambiente ventilado durante a aplicação e secagem.

Em caso de contato com a pele ou olhos, lave a região afetada com água em abundância.

Em caso de ingestão, não provoque vômito. Procure imediatamente um médico informando-o sobre o tipo do produto ingerido.

6. Embalagens

Galão com 3,6 litros;

Tambor com 200 litros.

7. Estocagem

O produto tem validade de 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado em local seco, ventilado e nas embalagens originais e intactas.

8. Consumo

Madeira: 100 a 200 m²/lt. (Diluição até 1:10);

Metal: 60 a 120 m²/lt. (Diluição até 1:6).

9. Nota

As informações contidas nesta ficha baseiam-se em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de

aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto.

Para obter mais informações, consulte nosso departamento técnico.

A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.