

VEDALAGE PLUS - MANTA LÍQUIDA

1. Descrição

Impermeabilizante à base de resina acrílica que forma sobre as superfícies uma membrana impermeável, elástica e flexível, resistente a intempéries.

Disponível em 4 cores: Bege, Branco, Telha e Concreto.

Composição

Produto à base de emulsão acrílica, cargas e pigmentos inorgânicos, agentes estabilizantes, espessantes, protetores e água. **básica:**

2. Vantagens

VEDALAGE PLUS - MANTA LÍQUIDA possui as seguintes vantagens:

- Pronto para uso;
- Aplicável a frio;
- Excelente aderência a diferentes substratos; tais como concreto e argamassas;
- Alta resistência a intempéries,
- Alta elasticidade;
- Isento de solventes inflamáveis;
- Permite vedar fissuras ativas de até 0,2 mm e passivas de até 0,5 mm;
- Acabamento colorido;
- Resistência a raios UV;
- Redução de calor.

3. Utilização

Por suas propriedades especiais, **Vedalage Plus - Manta Líquida** é indicado para impermeabilização de lajes de cobertura, marquises, abóbadas, sheeds, telhas de fibro cimento entre outros.

Outras utilizações e aplicações, consultar o Departamento Técnico da Viapol.

Preparação do Produto

O **Vedalage Plus - Manta Líquida** já vem pronto para uso. Mexer bem o produto antes e durante a aplicação para que fique bem homogêneo.

Preparação da Superfície

Lajes: A superfície a ser impermeabilizada deverá estar regularizada com argamassa de cimento e areia média no traço volumétrico de 1:3 (1 parte de cimento para 3 partes de areia). Essa argamassa deve ter acabamento desempenado, arredondamento nas meia canas (encontro do piso com a parede), ter caimento mínimo de 2%. Deve-se apresentar bem limpa e seca. Fissuras existentes na laje devem ser tratadas com mastique Monopol Acrílico ou Hey'dicryl Mastique, antes da aplicação do Vedalage Plus - Manta Líquida.

Telhados: Deixar a superfície limpa e isenta de gorduras

Aplicação do Produto:

Na primeira demão de aplicação fazer uma diluição do **Vedalage Plus - Manta Líquida** com água para proporcionar maior aderência ao concreto ou argamassa.

Misturar 1 volume do produto **Vedalage Plus - Manta Líquida** com igual quantidade de água (diluição de 1:1).

Aplicar a primeira demão do material diluído conforme consta no item anterior.

Aplicar o **Vedalage Plus - Manta Líquida** com trincha, rolo de pintura, rolo de lã de pêlo curto ou vassoura de pêlo, aguardar a secagem. O tempo de secagem entre demãos esta compreendido entre 2 a 3 horas, dependendo das condições climáticas e da ventilação do local.

Aplicar a segunda e demais demãos do **Vedalage Plus - Manta Líquida** sem diluição até atingir o consumo previsto para o local a ser impermeabilizado. A aplicação deverá ser em sentido cruzado e assim sucessivamente.

Aguardar a cura do produto por no mínimo 3 dias antes do teste de estanqueidade de 72hs. (Para lajes).

Em bocas de ralo, meia canas e locais fissurados recomenda-se reforçar a impermeabilização com tela de poliéster malha 2mm x 2mm tipo tela **Mantex**.

Quando da utilização da tela de poliéster de reforço, proceder da seguinte forma:

Aplicar a primeira demão do produto diluído **Vedalage Plus - Manta Líquida** que terá a função de imprimação;

Aplicar a segunda demão sem diluição, e com o **Vedalage Plus - Manta Líquida** ainda úmido estender a tela de reforço para que ela fique impregnada no material;

Aplicar as demais demãos de modo a cobrir completamente a tela com o produto.

Os locais impermeabilizados com o **Vedalage Plus - Manta Líquida** podem ser revitalizados com a aplicação de novas demãos de reforço após algum tempo de uso, aumentando a durabilidade do sistema impermeabilizante.

4. Cores

Bege, Branco, Telha e Concreto.

5. Embalagens

- Balde de 18 kg
- Galão de 4 kg

6. Estocagem

24 meses, a partir da data de fabricação, em local seco e ventilado, nas embalagens originais e intactas.

7. Consumo

Rendimento:

Aproximadamente 0,4 a 0,5 kg/m² por demão.

Galão 4 kg - 4m² / por 3 demãos;
Balde 18 kg - 18m² / por 3 demãos.

Obs: O número de demãos necessárias depende do tamanho e do tipo de estrutura que está sendo impermeabilizada.

CONSUMO RECOMENDADO

Telhados (sem tela) - 2,0kg/m².

Lajes (com tela) - 2,5kg/m² a 3,5kg/m².

8. Nota

Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto.

Para maiores esclarecimentos consultar nosso departamento técnico. AViapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.