

VERNIZ FC 12

1. Descrição

O Verniz FC12 é uma composição à base de resina acrílica emulsionada em água que, ao secar, forma uma película absolutamente transparente. Está disponível nos tipos brilhante e fosco. Contém um agente bactericida/fungicida que visa a preservação microbiológica. O produto é compatível com sistemas de pintura a base d'água (látex acrílico, PVA, massa corrida, texturas, pátinas, decapês, etc.).

Composição Básica: produto à base de emulsão acrílica, agentes tenso-ativos, agentes estabilizantes, espessantes e água.

Solvente / Diluente: Água.

2. Vantagens

Na construção civil

- Perfeita aderência em paredes pintadas com látex PVA ou acrílico;
- Alta resistência aos meios alcalinos da construção (cal, cimento, etc);
- Permeável ao vapor d'água, não tem cheiro, nem vapores tóxicos.

Artesanato

- É compatível com os pigmentos em bisnaga, usados para tingir tinta látex;
- Ao secar, torna-se isento de pegajosidade e proporciona melhor lavabilidade às superfícies tratadas.

3. Características Técnicas

Aspecto: Líquido Branco leitoso

Produto a base de água.

4. Utilização

Na construção civil é utilizado para:

- O envernizamento interno de tijolos à vista e blocos de concreto;
- Como selador para pinturas e envernizamento de blocos de concreto (interno e externo);
- Proteção interna de concreto aparente;
- Pintura do tipo "nata de cimento", para encobrir imperfeições de tonalidade no rejuntamento de blocos de concreto aparente.

No artesanato é utilizado como camada de proteção sobre pintura (madeira, papel, etc.).

Este produto não é indicado para trabalhos que exijam imersão permanente em água.

5. Instrução de Uso

Aplicação do Produto

Misturar bem ao abrir a embalagem. A superfície a ser aplicado deve estar firme, coesa, limpa, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo.

Construção Civil

Tijolos de barro (áreas internas)

Aplique uma demão à trincha, sobre o tijolo seco. Não é recomendável a diluição acima de 10% com água.

Não utilize ácidos ou detergentes na limpeza da superfície, evitando o surgimento de manchas.

A secagem completa do verniz se dá em torno de 4 horas.

Concreto aparente e blocos cerâmicos ou sílico-calcáreos

A aplicação pode ser feita com rolo e sem diluição. Evite a aplicação sobre superfícies úmidas.

Blocos de concreto

O Verniz FC12 é usado amplamente como fundo quando se deseja impermeabilizar blocos de concreto destinados a permanecer "Aparentes". Neste caso, o acabamento é feito com a resina 100% acrílica Fuseprotec. Os blocos para serem impermeabilizados deverão ser assentados com o rejuntamento côncavo raso.

Artesanato

Em superfícies planas e regulares, pode ser aplicado a rolo de lã ou espuma. Em áreas mais irregulares, use pincel ou trincha.

Em condições normais de temperatura e umidade relativa, uma demão do Verniz FC12 seca, em aproximadamente, 4 horas.

Recomendações

Mantenha as embalagens fechadas, longe do alcance de crianças, animais domésticos ou fontes de calor. As embalagens não deve ser incineradas, reutilizadas ou perfuradas.

Mantenha o ambiente ventilado durante a aplicação e secagem.

Em caso de contato com a pele ou olhos, lave a região afetada com água em abundância.

Em caso de ingestão, não provoque vômitos e procure imediatamente um médico, informando sobre o tipo de produto ingerido.

6. Embalagens

- Pote de 900 ml: de 8 a 12m²;
- Galão de 3,6 litros: de 30 a 45m²;
- Balde de 16 litros: de 130 a 200m².

7. Estocagem

O produto tem validade de 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado em local seco e ventilado e nas embalagens originais e intactas.

8. Consumo

O consumo dependerá da porosidade e absorção da superfície tratada.

9. Nota

As informações contidas nesta ficha baseiam-se em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto.

Para obter mais informações, consulte nosso departamento técnico.

A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.