

# VIAFIX (PVA)

## 1. Descrição

Emulsão adesiva à base de resinas especiais de alto desempenho, compatível com cimento e cal, utilizada como promotor de aderência para concreto, argamassa e chapiscos, com excelentes propriedades de plasticidade.

## 2. Vantagens

- Proporciona maior aderência às argamassas, sobre os mais diversos substratos, permitindo a aplicação das mesmas sobre o concreto liso;
- Grande resistência à alcalinidade;
- Permite uma melhor ligação entre concretos de diferentes idades e concretos novos;
- Proporciona às argamassas grande plasticidade e resistência mecânica ao desgaste, impacto, permitindo o acompanhamento das diferentes dilatações dos materiais.



## 3. Características Técnicas

Aspecto	Líquido
Cor	Branca
Densidade a 25° C	1,00 a 1,03 g/ml
Viscosidade de Brookfield	10 a 20 cP's
F1/ 100 Rpm, 25°C	
pH	4,0 a 5,0

## 4. Utilização

Viafix é utilizado como promotor de aderência, resistência e plasticidade aos mais variados substratos, indicado para:

- Rebocos e embossos;
- Argamassas de regularização Argamassas de assentamento de pisos e azulejos;
- Argamassas de contrapiso;
- Chapiscos nos mais variados substratos;
- Chapisco sobre isopor; Plastificante para gesso.

## 5. Instrução de Uso

### Preparação da superfície

A superfície deverá estar resistente, limpa, isenta de impregnação de óleo e graxas. Deve ser regularizada e umedecida com água, mas não saturada.

## Preparação do produto

Faça a homogeneização do produto antes de utilizá-lo. Adicione Viafix à água de amassamento na proporção 1:2 (viafix:água)

## Aplicação do produto

A argamassa de aderência deve ser executada no traço 1:2 (cimento e areia média), amassada com solução Viafix/água.

Esta massa se aplica às mais diversas finalidades, tais como: chapiscos, argamassas para reparos e trincas, argamassas de regularização, proteções mecânicas de impermeabilização, dentre outros.

Esfregue a superfície da argamassa com escova ou vassourão quando a mesma ainda estiver fluida. Coloque o revestimento final só após a pega da argamassa que é de 10 a 20 minutos, dependendo da temperatura.

## Recomendações

Utilize luvas de borracha para manuseio do produto. Após o uso do produto, lave bem as mãos.

Caso o produto entre em contato com os olhos ou mucosas, lave com água limpa em abundância. Caso persista a irritação, procure um pronto socorro mais próximo.

## 6. Embalagens

- Caixa com 9 frascos de 1 litro;
- Galão com 3,6 litros;
- Balde com 18 litros;
- Barrica com 18 litros;
- Tambor com 200 litros.

## 7. Estocagem

O produto tem validade de 12 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado em local seco e ventilado e nas embalagens originais e intactas.

## 8. Consumo

Argamassas: 400g/m<sup>2</sup>/cm

Chapisco rolado: 200g/m<sup>2</sup>

Chapisco convencional: 300g/m<sup>2</sup>

## 9. Nota

*As informações contidas nesta ficha baseiam-se em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto.*

*Para obter mais informações, consulte nosso departamento técnico.*

*A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.*