

# VIAFLEX BRANCO

## 1. Descrição

Impermeabilizante à base de resina acrílica, formando sobre as superfícies uma membrana impermeável, elástica e flexível, resistente às intempéries. Como a impermeabilização é de cor branca que reflete os raios solares, proporciona ao ambiente interno um bom conforto térmico.

## 2. Vantagens

- Grande elasticidade e flexibilidade;
- Resistente ao ozônio, raios ultravioletas e névoas salinas;
- Por ser de cor branca, reflete os raios solares;
- Não necessita de camada de proteção mecânica;
- Aplicação fácil e simples.



## 3. Características Técnicas

Aspecto	Líquido viscoso
Cor	Branco
Densidade a 25 °C	1,23 a 1,29
Viscosidade Brookfield	8.000 a 16.000 cPs
F6/10 rpm, 25 °C	
PH	8,5 a 10

## 4. Utilização

Viaflex Branco é indicado para impermeabilizações expostas que não necessitam de proteção mecânica, tais como:

- Lajes expostas sem trânsito;
- Abóbadas e sheeds;
- Vigas-calha e calhetões pré-fabricados;
- Telhas de fibrocimento.

## 5. Instrução de Uso

### Preparação de superfície

A superfície a ser impermeabilizada deverá estar limpa, perfeitamente regularizada com argamassa de cimento e areia (traço 1:3), dando caimento mínimo de 2% para os ralos.

### Aplicação do produto

Faça a homogeneização do produto antes de usar.

Aplique a 1ª demão de Viaflex Branco com trincha, rolo de pintura ou vassoura de pelo, diluído de 30% a 40% de água. Aplique as demãos subsequentes sem diluição.

Observe um intervalo mínimo para a secagem completa entre cada demão antes de aplicar a seguinte.

O tempo de secagem entre demãos pode variar de 6 a 12 horas, dependendo da temperatura ambiente, da ventilação do local, da umidade relativa e da espessura da demão aplicada.

Intercale uma tela de poliéster (Mantex) de malha de 2x2 mm, entre a 2ª e a 3ª demão, quando as condições da obra e/ou projeto exigirem. Aplique quantas demãos forem necessárias, até atingir o consumo especificado.

## Recomendações

Mantenha as embalagens fechadas e longe do alcance das crianças, animais e fontes de calor. Não reutilize as embalagens.

Mantenha o ambiente ventilado durante a aplicação e secagem.

Em caso de contato com a pele ou olhos, lave a região afetada com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e procure imediatamente um médico, informando o tipo de produto ingerido.

## 6. Embalagens

- Galão com 3,6 kg;
- Balde com 18 kg;
- Barrica com 18 kg;
- Tambor com 200 kg.

## 7. Estocagem

Produto válido por 24 meses, a partir da data de fabricação, em local seco e ventilado, nas embalagens originais e intactas.

## 8. Consumo

Lajes Maciças: 2,0 kg/m<sup>2</sup>;

Lajes Mistas ou Fissuradas: 2,5 kg/m<sup>2</sup>;

Telhas de Fibrocimento: 1,5 kg/m<sup>2</sup>.

## 9. Nota

*As informações contidas nesta ficha baseiam-se em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto.*

*Para obter mais informações, consulte nosso departamento técnico.*

*A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.*

