

VIAFLEX PAREDE

1. Descrição

É um revestimento impermeabilizante acrílico, em especial para infiltrações de água provocadas pelas chuvas em superfícies verticais externas (paredes).

Produto flexível que possui tripla característica de desempenho, usado como selador (primeira demão), impermeabilizante (segunda demão) e acabamento a partir da terceira demão como pintura convencional.



2. Vantagens

- A primeira demão serve como selador, aceitando pintura de acabamento (látex ou acrílico);
- A segunda demão serve como impermeabilizante, evitando o aparecimento de bolor e deixando a parede com ótima aparência;
- Permite pigmentação com corante líquido (tons claros);
- Forma uma membrana protetora e com grande aderência;
- Quando aplicado em 3 demãos, funciona como pintura final.

3. Características Técnicas

Aspecto:	Líquido viscoso
Cor	Branca
Viscosidade storer-krebs a 25 °C :	80 a 95 uk
pH a 25 °C:	8,8 a 9,5

4. Utilização

- Aplicação sobre reboco, concreto, fibrocimento e massa acrílica;
- Impermeável e lavável para acabamento em geral, sobre tintas pva, acrílicas, textura e tintas à base de água;
- Como acabamento, permite colorações, pigmentando em tons claros com corante líquido à base de água.

5. Instrução de Uso

Preparação da Superfície

Para a aplicação do Viaflex Parede 3 em 1, a parede deve estar limpa, regularizada e seca nas fissuras e trincas com Monopol Acrílico.

Aplicação do Produto

Aplique o produto com rolo, trincha ou broxa.

No caso de pintura nova, dilua a primeira demão em até 10% de água. Aplique as demais puras, com intervalo de 6 horas entre demãos.

Recomendações

Mantenha as embalagens fechadas e longe do alcance das crianças, animais e fontes de calor. Não reutilize as embalagens.

Mantenha o ambiente ventilado durante a aplicação e secagem.

Em caso de contato com a pele ou olhos, lave a região afetada com água em abundância.

Em caso de ingestão, não provoque vômito. Procure imediatamente um médico, informando sobre o tipo de produto.

6. Embalagens

Galão de 3,6 kg;

Balde de 18 kg;

Barrica de 18 kg;

Tambor de 200 kg.

7. Estocagem

Produto válido por 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado em local seco, ventilado e nas embalagens originais e intactas.

8. Consumo

O consumo estimado é de:

300 a 400 g/m² / demão (dependendo da porosidade da superfície)

(balde de 18 kg 60 a 70 m²/demão - galão de 3,6 kg 9 a 12 m²/demão)

Observação: O consumo na primeira demão (selante) será maior se houver redução na segunda e terceira demãos.

9. Nota

As informações contidas nesta ficha baseiam-se em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície,

aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto.

Para obter mais informações, consulte nosso departamento técnico.

A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.