

VIAFLEX PRETO

1. Descrição

Viaflex preto é um impermeabilizante de excelentes características de elasticidade, flexibilidade e aderência, pronto para o uso e para ser aplicado a frio. É produzido à base de asfalto modificado com polímeros, emulsionado em água.



2. Vantagens

- O impermeabilizante Viaflex Preto oferece os seguintes benefícios:
- Boa performance de elasticidade e flexibilidade;
- Fácil manuseio e aplicação;
- À base de água, não é agressivo ao meio ambiente, podendo ser aplicado em ambientes fechados;
- Aplicação a frio, formando uma membrana contínua e sem emendas;
- Ótima resistência e durabilidade;
- Pronto para o uso.

3. Características Técnicas

Teor de não voláteis	%	50 a 55
Viscosidade Brookfiel		
Densidade a 25 °C	g/cm ³	0,95 a 1,05

4. Utilização

Viaflex Preto é um impermeabilizante aplicado a frio, sob forma de pintura, para áreas como:

- Terraços;
- Jardineiras e floreiras;
- Muros de contenção (lado da terra);
- Saunas e câmaras frigoríficas;
- Calhas;
- Lajes de pequenas dimensões;
- Paredes onde serão instalados armários embutidos;
- Pisos Frios.

5. Instrução de Uso

Preparação da superfície

A superfície que será impermeabilizada deverá estar limpa, seca, isenta de óleos e graxas, e perfeitamente regularizada com argamassa de cimento e areia (traço 1:3), dando caimento mínimo de 1% para os ralos.

Aplicação do produto

Viaflex Preto deve ser aplicado com broxa, rolo de pintura ou trincha em camadas finas. Aplique uma demão de Viaflex Preto diluído em 50% de água que terá função de camada de imprimação. Aguarde asecagem.

Misture bem o Viaflex Preto, aplicando a segunda demão sem diluição.

Dê um intervalo mínimo de 12 horas entre demãos, considerando a temperatura ambiente. Entre a 2ª e a 3ª demão, coloque uma tela de poliéster (Mantex) malha 2x2mm, sobre a área que está sendo tratada. Aplique a terceira demão de Viaflex Preto diluído em 10% de água para melhor impregnação do poliéster.

Continue a aplicação das demãos, sem diluição, até atingir o consumo especificado. A aplicação deverá ser em sentido cruzado e assim sucessivamente.

Aguarde a cura do produto por no mínimo 5 dias antes do teste de estanqueidade de 72horas.

Prossiga a camada separadora e proteção mecânica de acordo com as normas e especificações técnicas recomendadas.

Em áreas sem transito, pode-se substituir a proteção mecânica por pintura refletiva (Tintacryl ou Viakote Alumínio).

Recomendações de segurança

Recomenda-se não aplicar o produto em tempo chuvoso.

Mantenha a embalagem fechada e conserve fora do alcance das crianças e dos animais domésticos. A inalação frequente em concentrações elevadas deste produto, acima dos níveis permitidos pela legislação, pode causar dependência e danos irreversíveis à saúde.

Mantenha o ambiente ventilado durante a aplicação e secagem.

Não incinere, perfure ou reutilize esta embalagem.

Use máscara protetora, óculos de segurança e luvas durante a aplicação. Em caso de contato com os olhos ou irritação da pele, lavar com água em abundância.

Veneno: perigosa a ingestão e a inalação.

Em caso de ingestão, não provoque vômito, procure auxílio médico e informe o tipo de produto. Em caso de intoxicações, procure um Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto.

6. Embalagens

- Galões com 3,6 kg;
- Baldes com 18 kg;
- Tambores com 180 kg.

7. Estocagem

O produto tem validade de 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado em local seco coberto e longe de fontes de calor.

8. Normalização

NBR 9574 - Execução de impermeabilizações;
NBR 9687 - Emulsões Asfálticas com carga para impermeabilizações.

9. Nota

As informações contidas nesta ficha baseiam-se em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto.

Para obter mais informações, consulte nosso departamento técnico.

A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.