

## CIPLAK PU

PU Selante é um adesivo selante formulado a partir de resinas elastoméricas de poliuretano, que estanca à penetração de água, excelente resistência à intempérie e alta flexibilidade à baixa temperatura.



### FICHA TÉCNICA VEDA UMIDADE FLEX

#### COMPOSIÇÃO BÁSICA:

Resinas Elastoméricas de Poliuretano.

#### PARA QUE SERVE:

CIPLAK PU é um adesivo selante formulado a partir de resinas elastoméricas de poliuretano, que estanca à penetração de água, excelente resistência à intempérie e alta flexibilidade à baixa temperatura.

#### APLICAÇÃO:

É recomendado em colagem não estrutural de diversos substratos (madeira, alumínio), selagem flexível em juntas de dilatação horizontal ou vertical, em concreto com ou sem insertos metálicos, entre estruturas e elementos pré-moldados, vedação em juntas expostas à intempérie, selagem de esquadrias e caixilho metálico e de madeira, vedação de calha, rejuntamento em geral, adesivo entre materiais.

#### MODO DE PREPARO:

##### Da Superfície

- Aplicar o produto no local previamente preparado, em uma só aplicação.
- As juntas de dilatação devem ser divisores de água, com cotas mais elevadas no nivelamento do caimento, bem como se deve prever detalhamento específico, principalmente quanto ao rebatimento de sua abertura na proteção mecânica e pisos posteriores;
- Para um melhor acabamento na aplicação, limitar as bordas da junta a ser calafetada e/ou colada com fita crepe;
- Caso as instruções de preparação da superfície não forem seguidas, poderão surgir bolhas e / ou perda de aderência;

##### Do Produto

- Cortar o bico aplicador na diagonal no diâmetro desejado e remover o selo de proteção no fundo da bisnaga;
- Aplicar o produto com auxílio de uma pistola aplicadora;
- Em juntas ou trincas, permitir a aderência do produto somente nas laterais;
- Utilizar um limitador de profundidade para o produto não aderir no fundo e para atender à proporção 2:1 (largura x profundidade), delimitando a profundidade máxima da junta em 12,7mm.
- A secagem do produto a 25°C e 75% de umidade relativa do ar é de 1,0 mm/dia.

#### INSTRUÇÕES DE USO:

1. Aplique o produto depositando o produto de baixo para cima (na vertical) para evitar formação de bolhas;
2. Execute o acabamento com o auxílio de uma espátula umedecida com

mistura de água e sabão neutro e retirar a fita crepe;  
3. Não permitir tráfego, carga ou movimentação sobre a aplicação antes do tempo total de cura.

#### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

**Consumo total recomendado:** 380g/3m (junta de 1cm x 1 cm).

#### RESTRIÇÕES

- Armazenar na vertical e preservar em embalagem original intacta;
- Preservar em embalagem original intacta;
- Não armazenar em contato direto com piso, utilizar prateleiras ou outro sistema que evite o contato da embalagem com o solo;
- Empilhamento no máximo 5 caixas;

#### SEGURANÇA

- Produto composto por solventes inflamáveis. Manter em local distante de fontes de ignição;
- Deve ser aplicado em local ventilado, longe de fonte de calor e com EPIs adequados (máscara com filtro de ar V.O – vapores orgânicos, óculos e luvas);
- Mantenha-o fora do alcance de crianças e animais;
- Mantenha-o longe de alimentos, fontes de calor e água de consumo;
- Em contato com a pele ou os olhos, lave-os com água em abundância, se ingerido não provoque vômito e procure auxílio médico levando a embalagem.
- A ficha de informações de Segurança de Produtos Químicos deste produto pode ser solicitada pelo SAC 0800 727 4343 ou no nosso site na internet: [ciplak.com.br](http://ciplak.com.br)

#### EMBALAGENS:

CIPLAK PU é vendido em bisnaga 403gr – 310 ml.

#### VALIDADE:

12 meses a partir da data de fabricação.

#### GARANTIA:

Este produto foi aprovado sob rigoroso controle de qualidade e a garantia de validade está condicionada a seu uso adequado, de acordo com as instruções contidas no rótulo. O desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície onde será aplicado e de outros fatores alheios ao controle do fabricante, tais como umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais. Em caso de dúvidas, consulte nosso departamento técnico.