

## PRIMER

Asfalto diluído em solvente indicado para obter maior fixação na colagem de mantas asfálticas. Prepara superfícies de concreto e metal para a aderência de mantas, protegendo sua obra contra umidade e infiltração. Primer ajuda você a conservar as superfícies com a garantia que só a Ciplak oferece.



QUALIDADE



[www.lwart.com.br](http://www.lwart.com.br)

## FICHA TÉCNICA – PRIMER

### COMPOSIÇÃO BÁSICA:

Asfalto modificado e solventes orgânicos.

### PARA QUE SERVE:

PRIMER é indicado como preparador de superfícies para aderência de manta asfáltica e proteção contra umidade.

### APLICAÇÃO:

- concreto;
- argamassa;
- alicerce;
- fibrocimento;
- calha;
- telha metálica e madeira.

### ATENÇÃO:

TODOS OS PRODUTOS ASFÁLTICOS, DEPOIS DE APLICADOS, DEVEM SER PROTEGIDOS CONTRA CHUVA, VENTO E SOL FORTE.

### MODO DE PREPARO:

#### DA SUPERFÍCIE

- Limpe, seque e retire pó, graxa, óleo, ferrugem ou resíduos de aplicações anteriores.

### INSTRUÇÕES DE USO:

PRIMER vem pronto para usar.

- 1 - Agite ou misture bem antes de usar.



- 2 - Se for necessário, dilua até 20% com solvente.



- 3 - Aplique com rolo de lã de carneiro ou trincha.



- 4 - Para colagem de manta asfáltica, aplique apenas uma demão.



- 5 - Para proteção contra umidade, aplique 2 ou 3 demãos, com intervalo mínimo de 6 horas e máximo de 72 horas entre uma demão e outra.



### ATENÇÃO:

DURANTE A APLICAÇÃO E A SECAGEM DO PRIMER, O AMBIENTE DEVERÁ ESTAR VENTILADO. EVITE RESPIRAR POR MUITO TEMPO OS VAPORES DO PRODUTO.

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

#### Secagem

- Ao toque, de 3 a 6 horas.
- O tempo total de cura do produto leva 24 horas, dependendo das condições climáticas.

**OBS.:** Para aplicar a manta asfáltica, deve-se aguardar o tempo total de cura.

**Consumo estimado por demão:** 0,3 L a 0,5 L por m<sup>2</sup>.

#### Consumo total recomendado para:

- facilitar a aderência: 0,3 L a 0,5 L por m<sup>2</sup>;
- proteger contra umidade: 1,0 L a 1,5 L por m<sup>2</sup>.

**OBS.:** O consumo pode variar conforme a qualidade e a porosidade da superfície.

### ARMAZENAMENTO:

- Guarde o produto em local coberto, seco, arejado e longe de fontes de calor.
- Mantenha a embalagem sempre fechada.
- Obedeça às indicações de posição e empilhamento máximo.
- A embalagem vazia não deve ser reutilizada.

### CUIDADO:

- Produto inflamável.
- Nocivo por inalação e em contato com a pele.

### SEGURANÇA:

- Sempre use luvas, óculos e máscara de proteção para a aplicação do produto.
- Mantenha-o fora do alcance de crianças e animais.
- Mantenha-o longe de alimentos, fontes de calor e água de consumo.
- A Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos deste produto pode ser solicitada pelo SAC ou nosso site na Internet: [www.ciplak.com.br](http://www.ciplak.com.br)

### EM CASO DE EMERGÊNCIA:

- Em contato com a pele ou os olhos, lave-os com água em abundância.
- Se ingerido, não provoque vômito.
- Se inalado, leve a pessoa para local arejado.
- Mantenha-a deitada e aquecida.
- Procure auxílio médico e leve a embalagem.

### EMBALAGENS:

PRIMER é vendido em latas de 900 ml, 3,6 L, 18 L e tambor de 200 L.

### VALIDADE:

24 meses a partir da data de fabricação.

### GARANTIA:

Este produto foi aprovado sob rigoroso controle de qualidade e a garantia de validade está condicionada a seu uso adequado, de acordo com as instruções contidas no rótulo. O desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície onde será aplicado e de outros fatores alheios ao controle do fabricante, tais como umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais. Em caso de dúvidas, consulte nosso departamento técnico.